

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**Наименование:** КВАРЦ ЗЕРНИСТЫЙ 2,0-3,0Т

**Получатель:**

**Дата отгрузки:**

**Количество:**

**Поставщик:** ООО «Родонит» (Россия)

**Производитель:** Sibelco Nordic Oy Ab (Финляндия)

### **Химический состав:**

SiO <sub>2</sub>	98,0%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,0%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1%

Соли тяжелых металлов, свинца, мышьяка и стронция не обнаружены с точностью до 10<sup>-9</sup>.

### **Физические свойства:**

Истинная плотность	2650 кг/м <sup>3</sup>
Насыпная плотность	1400 кг/м <sup>3</sup>
Твердость по Моосу	7
pH водной вытяжки	6,4

### **Гранулометрический состав:**

Размер ячейки сита, мм	Проход, %%
5,0	100
4,0	99,9
2,8	81,4
2,0	12,4
1,4	2,5

Средний размер D <sub>50</sub>	2,4 мм
Эффективный размер D <sub>60</sub>	2,53 мм
Эффективный размер D <sub>10</sub>	1,83 мм
Коэффициент однородности D <sub>60</sub> /D <sub>10</sub>	1,4

**Упаковка:** бумажные мешки по 40 кг; на поддоне 1200 кг.

**Условия хранения:** сухое отапливаемое помещение с температурой воздуха +5°C ...+25°C и относительной влажностью воздуха не более 70%.

**Сведения по безопасности:** КВАРЦ ЗЕРНИСТЫЙ 2,0-3,0 не содержит химически активных и вредных для здоровья компонентов, требующих специальных мер безопасности.

**Сведения по транспортировке:** КВАРЦ ЗЕРНИСТЫЙ 2,0-3,0 может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Дополнительные меры безопасности при транспортировке не требуются.

**Срок хранения в закрытой таре не ограничен.**

Директор ООО «Родонит»

Муравьев Ю.Н.